

# ジルコニウム化合物製品

Zirconium Compound

## 酸化ジルコニウム

Zirconium oxide

製品名	化学式	ZrO <sub>2</sub> <sup>※1</sup> (%)	平均粒子径 <sup>※2</sup> (μm)	比表面積 (m <sup>2</sup> /g)	梱包
Z-999-1	ZrO <sub>2</sub>	99.9以上	—	8~16	20kg ダンボール
Z-NX	ZrO <sub>2</sub>	99.9以上	0.9~1.5	15~25	20kg 紙袋

## 水酸化ジルコニウム

Zirconium Hydroxide

製品名	化学式	ZrO <sub>2</sub> <sup>※1</sup> (%)	梱包
Z-999-W	ZrO(OH) <sub>2</sub> ・ nH <sub>2</sub> O	25~30	25kg 紙袋
Z-999-D	ZrO(OH) <sub>2</sub>	80以上	20kg 紙袋

## オキシ塩化ジルコニウム(結晶)

Zirconium Oxychloride(crystal)

化学式	ZrO <sub>2</sub> <sup>※1</sup> (%)	梱包
ZrOCl <sub>2</sub> ・8H <sub>2</sub> O	35以上	25kg紙袋

## 炭酸ジルコニウム

Basic Zirconium Carbonate

化学式	ZrO <sub>2</sub> <sup>※1</sup> (%)	梱包
ZrO(CO <sub>3</sub> )(OH) <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	35.0~45.0	20kg 紙袋

## 炭酸ジルコニウムアンモニウム溶液

Ammonium Zirconium Carbonate Solution

化学式	ZrO <sub>2</sub> <sup>※1</sup> (%)	PH	比重 (20℃)	梱包
(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> ZrO(CO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	12.0~14.0	8.5~10.5	1.10~1.30	20kgバッグインボックス

## 硝酸ジルコニル溶液

Zirconium Nitrate Solution

化学式	ZrO <sub>2</sub> <sup>※1</sup> (%)	比重 (20℃)	梱包
ZrO(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	19.0~21.0	1.25~1.55	25kgバッグインボックス

※1 : ZrO<sub>2</sub>にはHfO<sub>3</sub>を含みます。

※2 : 平均粒子径測定はレーザー散乱回折法。

## ☀ 太陽鋳工株式会社

東京支店 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル3F TEL (03) 3216-6041 FAX (03) 3216-6045

大阪支店 大阪市中央区備後町2-4-9 日本精化ビル8F TEL (06) 6231-7535 FAX (06) 6222-3260